

Best.nr.  
**468**

# Sopro AMT 468 Spackelmassa



Formfast, snabbhärdande för utslätning, spackling och bättring av golv- och väggytor vid efterföljande plattsättning.

Kromatfattigt enligt EG-riktlinje 2003/53/EG.

- Kan användas som spackelmassa för ojämnheter och som avjämningsputs
- Innehåller trasscement
- För skiktjocklekar mellan 2–30 mm
- För fuktiga och torra underlag
- Vägg och golv
- Inomhus och utomhus

## Användningsområden

För spackling, utslätning och bättringar av golv-, vägg- och takytor av betong, puts, porbetong, murverk av pimpstensmaterial, tegel, kalksandsten liksom blandmurverk. För spackling av horisontella, lodräta och jämna underlag före sättning av keramiska beläggningsbyggmaterial såsom natur- och betongsten, cotto, osv. i tunn bädd och/eller mellanbädd.

Kan användas som avjämningsputs för att skapa ett avjämningskikt när det bärande underlaget inte är tillräckligt jämnt, i fukt- eller våtutrymmen eller på balkonger och terrasser. När det har härdat är Sopro AMT 468 spackelmassa vattenbeständigt, genomsläppligt för vattenånga och beständig för växlingar mellan frost och tö.

### Skiktjocklekar

Från 2–30 mm i en arbetsgång, varvid skiktjocklekar över 20 mm endast rekommenderas för mindre ytor

### Blandningsproportioner

Ca 4,75 l vatten 25 kg Sopro AMT 468

### Mognadstid

3–5 minuter

### Bearbetningstemperatur

Från +5°C till max. +25°C (underlag, luft, material)

### Bearbetningstid

Ca 45 minuter

### Gångbar

Efter ca 6 timmar

### Plattsättningsbar

Efter ca 12 timmar

### Tidsangivelser

Utgår från normalt temperaturområde +23°C och 50 % rel. luftfuktighet. Högre temperaturer förkortar, lägre förlänger dessa tider.

### Verktyg

Blandare, brukvisp, murslev, spackels, utslätningsslev, putsbräde, filtbräda

### Åtgång

Ca 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm skiktjocklek

### Lagring

Kan förvaras ca 6 månader i öppnad originalförpackning torrt på pall

### Leveransform

Säck 25 kg

## Underlags- förberedelse

Underlaget skall vara rent, fast och bärkraftigt och fritt från material som försämrar vidhäftningen som t.ex. olja, damm, vax, skiljemedel och utblomningar. Flerskiktiga underlag måste ha en mycket god vidhäftning mellan varandra. Gamla, spröda och icke bärkraftiga putsytor skall avlägsnas. Mycket tjocka, svagt sugande mineraliska underlag skall primas med Sopro HE 449, varvid spackling sker "vätt-i-vätt". Mycket sugande underlag skall primas med Sopro GD 749.

## Bearbetning

Häll ca 4,75 liter vatten in ett blandningskärl och blanda med 25 kg Sopro AMT 468 företrädesvis med maskin, till en homogen, tjock, klumpfri massa.

Blanda upp bruket efter att bruket har mognat i 3–5 min. Blanda endast så mycket som kan användas inom bearbetningstiden (45 minuter). Applicera bruket med en spackel eller mursleven och jämna till ytan med t.ex. en putsbräda eller filtbräda. Fuktiga underlag kan spacklas men härdningstiden förlängs alltid vid sådana underlag.

Före platsättning påbörjas skall underkonstruktionen vara torr! Bruk som har börjat stelna får inte blandas upp igen, varken med vatten eller med mer torrpulver. Spacklade ytor och avjämningskikt skall skyddas mot för snabb torkning; vid behov kan man blöta ytorna i efterhand.

## Anvisningar för din säkerhet

Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.

Ingen märkning enligt Förordning för farligt material

### Säkerhetsråd (S-fraser)

S 2 får inte hamna i händerna på barn

### GISCODE ZP1

Kromatfattigt enligt EG-riktlinje 2003/53/EG

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Den garantin baseras på omfattande laboratorietester och stor praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service.

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
65102 Wiesbaden  
Tyskland

Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239  
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Kakelspecialisten  
i Stockholm AB  
Arenavägen 83  
121 26 Stockholm

Tel: 08-686 00 31  
Fax: 08-686 01 68

Svenska Kakel  
Lindaregatan 1  
260 35 Ödåkra

Tel: 042-32 94 60  
Fax: 042-20 51 35

Svenska Kakel  
Stenyxegatan 31  
213 76 Malmö

Tel: 040-31 28 40  
Fax: 040-46 21 51

Svenska Kakel  
Verkstadsgratan 6  
302 60 Halmstad

Tel: 035-21 24 10  
Fax: 035-21 24 43

Svenska Kakel  
Argongatan 18  
431 53 Mölndal

Tel: 031-86 64 40  
Fax: 031-87 24 10