

Best.nr.	Färgnr
Standardfärger	
801 vit	10
802 ljusgrå	16
803 silvergrå	17
804 grå	15
805 betonggrå	14
806 sandgrå	18
Färger för sanitetsutrymmen	
831 jasmin	28
832 ljusbeige	29
833 jurabeige	33
834 bahamabeige	34
835 brun	52
836 kastanj	50
837 balibrun	59
838 antracit	66
839 svart	90

Sopro Brilliant® Pärlfog 1–10 mm

Cementbaserad, snabbhärdande, flexibel, vatten- och smutsavvisande fogmassa, CG2 enligt SS EN 13888, med pärlande effekt. Sopro Hydrodur®-tekniken gör fogmassan lätt att rengöra och ger den en antimikrobiell verkan. Mycket låga kromvärden i enlighet med EG-direktivet 2003/53/EG.

- Speciellt för svagt sugande keramik, t.ex. granitkeramik, samt för missfärgningsresistent natursten
- Med Sopro Hydrodur®-teknik
- Antimikrobiell
- Lätt att rengöra
- Flexibel
- Slät och glatt fogyta
- För golv med golvvärme
- För fogbredder 1–10 mm
- Golv och vägg
- Inomhus och utomhus



Användningsområden

För fogning av alla keramiska beläggningar, betongsten och all natursten samt av glasmosaik med en fogbredd på 1–10 mm. Kan användas inom- och utomhus på väggar och golv. Mycket lämplig för golv med golvvärme, i kök, dusch- och våtutrymmen, för smutsbelastade bostäder samt i simhallar och lokaler för livsmedel.

Blandningsförhållande

3,0–3,3 l vatten till 15 kg Sopro Brilliant® Pärlfog för fogning av golv
1,0–1,1 l vatten till 5 kg Sopro Brilliant® Pärlfog för fogning av golv

Sopro Brilliant® Pärlfog vit:

3,75–4,05 l vatten till 15 kg Sopro Brilliant® Pärlfog för fogning av golv
1,25–1,35 l vatten till 5 kg Sopro Brilliant® Pärlfog för fogning av golv

Mognadstid

Ca 3–5 minuter

Bearbetningstid

Ca 30–40 minuter. Fogmassa som börjat härda får inte blandas upp igen, varken med vatten eller med mer pulver.

Gångbart

Efter ca 2 timmar

Belastningsbart

Efter ca 12 timmar

Tidsangivelser

Avser den normala temperaturen +23°C och 50 % relativ luftfuktighet. En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.

Bearbetnings-temperatur

Kan bearbetas från +5°C upp till max +25°C

Fogbredd

1–10 mm

Åtgång

Ca 1,9 kg/m² vid plattformat 11,5 x 24 cm och ca 10 mm fogbredd;
Ca 0,7–1,0 kg/m² vid plattformat 30 x 30 cm eller 40 x 40 cm och ca 10 mm fogbredd

Verktyg

Bruksvisp, rostfri slev, gummiskrapa, fogplatta, svampbräda, rulltvättset. Skall rengöras direkt efter arbetet med vatten.

Lagring

15 kg säck: Kan förvaras i oöppnad originalförpackning på pall i en torr omgivning i ca 12 månader;
5 kg påse: Kan förvaras i oöppnad OPP-påse på pall i en torr omgivning i ca 12 månader.

Leveransform

Alla standardfärger samt färgerna jurabeige och bahamabeige för sanitetsutrymmen levereras i 15 kg säck med bärhandtag. Samtliga färger levereras i 5 kg påse tillverkad av högvärdig OPP-folie.

Egenskaper

Sopro Brillant® Pärffog är en cementbaserad, snabbhärdande, flexibel, vatten- och smutsavvisande fogmassa, CG2 enligt SS EN 13888, med mycket goda bearbetningsegenskaper. Den fina, glatta och lätt-skötta fogytan och fogmassans goda färgbäständighet ger en varaktigt vacker fog.

Blandning och applicering

Skrapa ur all fästmassa från fogarna ungefär så djupt som plattans tjocklek innan fästmassan har härdat och rengör fogarna noga. Låt fästmassan härda enligt anvisningarna.

Häll först 3,0–3,3 l vatten (3,75–4,05 l vatten för Sopro Brillant® Pärffog vit) för 15 kg torrt pulver eller 1,0–1,1 l vatten (1,25–1,35 l vatten för Sopro Brillant® Pärffog vit) för 5 kg torrt pulver i ett rent blandningskärl. Tillsätt Sopro Brillant® Pärffog och blanda maskinellt med bruksvisp till en homogen, krämig, klumpfri fogmassa. Reducera eventuellt vattenmängden för fogning på vägg. För att uppnå en bättre homogenitet på fogmassan skall konsistensen vara något styvare i början. Späd sedan ut med lite vatten till rätt konsistens för bearbetningen. Låt massan vila i 3–5 minuter och rör om ordentligt på nytt. Observera mognadstiden!

Applicera Sopro Brillant® Pärffog i de renskrapade fogarna med gummiskrapa eller fogplatta. Allt efter plattornas tjocklek och sugförmåga bör fogarna förvattnas så att de är lätt fuktiga vid fogningen. Tryck till lite och fyll hela fogen fullständigt. Strö inte på torrt brukpulver.

Låt den färskta fogmassan vila lite i fogarna och tvätta sedan av beläggningen diagonalt över fogarna utan att tvätta ur fogarna. På så vis blir fogytan slät och mycket kompakt. Skydda fogarna mot uttorkning under härdningen genom att vattna med rent vatten.

Observera:

På keramiska plattor och natursten, vars yta är profilerad, uppruggad, oglaserad, opolerad eller har öppna porer, samt på polerad granitkeramik, vars yta har mikroporer i olika storlek, rekommenderas att först förvattna beläggningen så att den är lätt fuktig och sedan göra en provfogning för att se om cement- eller pigmentresterna kan tvättas av fullständigt.

Byt tvättvattnet ofta.

Skydda den nyfogade ytan mot höga temperaturer, vind, regn, solljus eller frost och andra inverkningsomskuller kunna påverka härdningsprocessen negativt.

Fogens härdning och fogfärgens briljans beror i hög grad på en jämn fukthalt i omgivningen under härdningsprocessen. Om byggmaterialet har särskilt stark sugförmåga, som t.ex. vid traditionell tjockbäddsläggning av keramiska plattor eller natursten, kan det uppstå färgnyansskillnader i fogen som dock kan jämnas ut sig under torkningsprocessen.

För att säkerställa att fogen får en jämn färgnyans, speciellt vid starkt pigmenterade och mörka fogfärger, är det viktigt att noga följa anvisningarna om tillsatt vattenmängd, homogen blandning och exakt mognadstid. Använd så lite tvättvatten som möjligt vid avtätningen, byt tvättvattnet ofta och se till att inget vatten lämnas kvar i fogarna. Torka sedan de tvättade fogarna med en torr trasa för att reducera risken för utfällningar. Gnuggningen ökar även fogytans färgbiljans. Otvättad, förorenad eller missfärgande tillsatt sand från tjockbäddsbruk eller missfärgande substanser från byggmaterial som kommer i kontakt med fogarna under fogarbetet kan leda till fläckar.

Efter ca 7 dygn är fogen fullständigt vatten- och smutsavvisande. Sopro Saphir® Pärffog lämpar sig inte för användning under vatten, t.ex. i pooler eller bassänger.

Sura medier kan allt efter koncentration angripa den cementbaserade fogmassan och förstöra fogen. Om sura rengöringsmedel används, följ exakt tillverkarens användningsföreskrifter. De rengöringsprodukter vi rekommenderar står i listan RK. Innan sura rengöringsmedel används, fukta ytan som skall rengöras rikligt med vatten och spola av ytan ordentligt med vatten efter rengöringen och torka torrt.

Information om din säkerhet

Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.

Märkning

Märkning enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7) och EU-direktiv, farosymbol: Xi Irriterande

Riskupplysning (riskfraser)

R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden

R 41 Risk för allvarliga ögonskador

Säkerhetstips (skyddsfraser)

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

S 22 Undvik inandning av damm

S 24/25 Undvik kontakt med hud och ögon

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd

S 46 Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Sopro Brillant® Pärffog antracit och svart är inte märkningspliktiga enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7) eller EU-direktiv. Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av byggmaterial och kemikalier skall iakttas.

Säkerhetsanvisningar (skyddsfraser)

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

GISCODE ZP1

Mycket låga kromvärden i enlighet med EG-direktivet 2003/53/EG

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Denna garanti baseras på omfattande laboratorietester och stor praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service. Den mest aktuella versionen av denna produktinformation finns på vår webbplats www.sopro.se.

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Tyskland
Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Kakelspecialisten
i Stockholm AB
Arenavägen 83
121 26 Stockholm
Tel: 08-686 00 31
Fax: 08-686 01 68

Svenska Kakel
Lindaregatan 1
260 35 Ödåkra
Tel: 042-32 94 60
Fax: 042-20 51 35

Svenska Kakel
Stenyxegatan 31
213 76 Malmö
Tel: 040-31 28 40
Fax: 040-46 21 51

Svenska Kakel
Verkstadsgratan 6
302 60 Halmstad
Tel: 035-21 24 10
Fax: 035-21 24 43

Svenska Kakel
Argongatan 18
431 53 Mölndal
Tel: 031-86 64 40
Fax: 031-87 24 10