

Best.nr.
462

Sopro RS 462 Reparationsspäckel

Snabbhärdande, cementbaserat späckel för golv, vägg och tak.
Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.



- Snabbhärdande
- Till svagt fuktiga och torra underlag
- Vatten- och temperaturbeständigt
- inom- och utomhus

Användningsområden

För spackling av porer, luftblåsor och sprickor; för glättning och reparation av golv-, vägg- och taktytor. För framställning av jämna och släta underlag vid efterföljande läggning av keramiska plattor och övriga beläggningar av alla de slag. Kan användas till planspacklingar och fallspackling i t.ex. duschar och våtutrymmen. Lämplig till reparationer av cementgolv, kant- och hörnskador på betong och prefabricerade betongdelar, inom- och utomhus. OBS! Kan inte användas som ytskikt, slitskikt.

Underlag

På golv-, vägg- och taktytor av betong, puts, lättbetong (endast inomhus), murverk av tegel, kalksandsten och blandmurverk.

Skiktjocklek

Upp till 10 mm i en arbetsomgång som spackelmasa och upp till 40 mm som reparationsspäckel.

Blandningsförhållande

Ca 6,5 l vatten till 25 kg Sopro RS 462

Bearbetningstid

Som reparationsspäckel ca 30 minuter och spackelmasa med tillsatt sand ca 120 minuter

Bearbetningstemperatur

Kan bearbetas från +5°C upp till max. +25°C

Belastningsbart

Efter ca 6 timmar

Tidsangivelser

Avser den normala temperaturen +23°C och 50% relativ luftfuktighet; En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.

Åtgång

Ca 1,2 kg/m² och mm skiktjocklek

Verktyg och maskiner

Blandare, bruksvisp, slev, spackel, glättslev, avdragsläkt, filtbräda. Rengör verktygen direkt efter arbetet med vatten.

Lagring

Kan förvaras i öppnad originalförpackning i en torr omgivning i ca 6 månader

Leveransform

25 kg säck, 5 kg påse

Egenskaper

Sopro RS 462 är en snabbhärdande, cementbaserat reparations spackel som är vatten- och väderbeständigt, tåligt mot upprepade perioder av frost och upptining samt diffusionsöppet för vattenånga.

Sopro RS 462 består av Dyckerhoff Portlandcement (DIN 1164) och tillsatser av naturliga, mineraliska substanser (DIN 4226).

Förberedning av underlaget

Underlaget måste vara rent, stabilt, med god bärförmåga samt fritt från damm, lösa partiklar, sand, utfällningar, smuts och skiljemedelsrester. Flerskiktiga underlag måste ha god vidhäftning emellan skikten.

Prima underlaget med Sopro GD 749 före spackling påbörjas.

Bearbetning

Häll 6,5l vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter 25 kg Sopro RS 462.

Blanda maskinellt tills du får en homogen och slät massa utan klumpar. Applicera med slev och glätta, behandla stora ytor med avdragsläkt, filtbar.

Stelnat bruk får inte blandas upp igen, varken med vatten eller med mera bruk.

Vid låg luftfuktighet och hög rumstemperatur samt vid drag och direkt solljus bör spackelskiktet skyddas mot en för snabb uttorkning med folie för att garantera en optimal härdning utan sprickor.

Information om din säkerhet

Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.

Märkning

enligt förordningen om farliga ämnen, farosymbol: Xi Retande

Riskupplysning (R-fraser)

R 38 Irriterar huden

R 41 Risk för allvarliga ögonskador

Säkerhetstips (S-fraser)

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

S 22 Andas inte in damm

S 24/25 Undvik kontakt med hud och ögon

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd

S 46 Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

GISCODE ZP 1

Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Den garantin baseras på omfattande laboratorietester och stor praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service.

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Tyskland

Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Kakelspecialisten
i Stockholm AB
Arenavägen 83
121 26 Stockholm

Tel: 08-686 00 31
Fax: 08-686 01 68

Svenska Kakel
Lindaregatan 1
260 35 Ödåkra

Tel: 042-32 94 60
Fax: 042-20 51 35

Svenska Kakel
Stenyxegatan 31
213 76 Malmö

Tel: 040-31 28 40
Fax: 040-46 21 51

Svenska Kakel
Verkstadsgratan 6
302 60 Halmstad

Tel: 035-21 24 10
Fax: 035-21 24 43

Svenska Kakel
Argongatan 18
431 53 Mölndal

Tel: 031-86 64 40
Fax: 031-87 24 10