

Best.nr.
770

Sopro SP 770

Snabbhärdande spackel

Cementbaserat, spänningsfritt och snabbhärdande spackel med god fyllnadsförmåga. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.



- Vegg, golv och trappor
- Kan bearbetas i alla skiktjocklekar
- Härdar mycket snabbt
- Lämplig med golvvärme
- Tål stolphjulsbelastning
- Endast inomhus

Användningsområden

För fyllning och lagning av djupa ojämnheter, hål och sprickor i betongytor och betonggolv. För avjämning av nedslitna eller skadade trappsteg och trappavsatser. Som underlag för efterföljande plattsättning och -läggning. För alla lagningsarbeten vid renoveringar och saneringar.

Lämpliga underlag

Betong- och råbetongytor, murverk, puts, cement-, magnesit-, kalciumsulfatbundna massagolv (anhydritgolv).

Skiktjocklek

Utan sand: 2–30 mm

Med sand: För skiktjocklekar på 10–30 mm *kan*, och över 30 mm *skall*, kvartssand tillsätts.

Blandningsförhållande

Ca 5,5 l vatten på 25 kg Sopro SP 770

Bearbetningstid

15–20 minuter. Uppblandad spackelmasa som börjat härda får inte blandas upp igen, varken med vatten eller med mer pulver.

Gångbart

Efter ca 1 timme

Beläggningsbart

Efter ca 1 timme, med tätskikt efter 24 timmar

Tidsangivelser

Avser den normala temperaturen +23°C och 50 % relativ luftfuktighet. En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.

Bearbetnings-temperatur

Kan bearbetas från +5°C till +25°C

Åtgång

Ca 1,6 kg/m² och mm skiktjocklek

Lagring

Kan förvaras i oöppnad originalförpackning på pall i en torr omgivning i ca 6 månader.

Leveransform

25 kg säck

Egenskaper

Cementbaserad, plastförstärkt spackelmasa med god fyllnadsförmåga, tillverkad av specialcement, organiska additiv och utvalda mineraliska tillsatssämnen. Uppnår extremt hög tryck- och böjdraghållfasthet efter snabb hydrauliskt härdning.

Underlags- preparering

Underlaget måste ha god bärförmåga, vara torrt, formstabil och fritt från substanser som kan försämra vidhäftningen som t.ex. damm, olja, vax, skiljemedel, utfällningar, lack- och färgrester, rester av gammalt golvlim.

Golv framställda av avjämningsmasa skall först slipas och dammsugas.

Tillämpliga föreskrifter och standarder ska användas vid bedömningen av underkonstruktionen.

Primer

Sopro HE 449: Lämpliga underlag är betonggolv, råbetongytor (minst 3 månader gammal), gamla beläggningar av keramik, terrazzo, natursten, betongsten, mycket väl sittande förseglingslack för betong och massagolv. Här appliceras Sopro SP 770 genast på den nyprimade ytan.

Sopro GD 749: Alla mineraliska underlag med stark eller varierande sugförmåga som t.ex. betonggolv, råbetongytor (minst 3 månader gammal), torra underlag, kalciumsulfatbundna massagolv.

Sopro HPS 673: Alla glatta, täta, ickesugande underlag såsom gamla klinker-, kakel- och terrazzobeläggningar och på underlag med mycket väl sittande limrester.

Blandning och applicering

Blanda 25 kg Sopro SP 770 maskinellt med ca 5,5 liter vatten i ett rent blandningskärl till en smidig, homogen massa utan klumpar. Applicera den blandade spackelmassan på det primade underlaget, fördela den med lämpligt verktyg, komprimera och glätta med t.ex. en bredspackel.

Luftbläsor bör undvikas. Om möjligt, applicera den nödvändiga skiktjockleken i en enda arbetsgång. Ytans sugförmåga och kvalitet kan förbättras genom att slipa den färdig-härdade spackelmassan med kornstorlek 40 till 60.

Information om din säkerhet

Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.

Märkning

Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7), farosymbol: Xi Retande

Riskupplysningar (riskfraser)

R 36 Irriterar ögonen

Säkerhetsanvisningar (skyddsfraser)

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

S 22 Undvik inandning av damm

S 24/25 Undvik kontakt med ögonen och huden

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S 37 Använd lämpliga skyddshandskar

S 46 Vid förtäring, kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten

GISCODE ZP1

Mycket låga kromvärden i enlighet med EG-direktivet 2003/53/EG.

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Den garantin baseras på omfattande laboratorietester och stor praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service.

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Tyskland

Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Kakelspecialisten
i Stockholm AB
Arenavägen 83
121 26 Stockholm

Tel: 08-686 00 31
Fax: 08-686 01 68

Svenska Kakel
Lindaregatan 1
260 35 Ödåkra

Tel: 042-32 94 60
Fax: 042-20 51 35

Svenska Kakel
Stenyxegatan 31
213 76 Malmö

Tel: 040-31 28 40
Fax: 040-46 21 51

Svenska Kakel
Verkstadsgratan 6
302 60 Halmstad

Tel: 035-21 24 10
Fax: 035-21 24 43

Svenska Kakel
Argongatan 18
431 53 Mölndal

Tel: 031-86 64 40
Fax: 031-87 24 10