

Standardfärger
Best.nr.
052 transparent
050 vit
037 ljusgrå
036 silvergrå
051 grå
038 betonggrå

Färger för sanitära utrymmen
Best.nr.
033 manhattan
062 jasmin
054 ljusbeige
058 beige
032 jurabeige
055 pergamon
053 bahamabeige
063 anemone
057 caramel
065 brun
056 balibrun
060 antracit
061 svart

Intensivfärger
Best.nr.
068 bermuda
734 djupblå
732 signalröd
733 vinröd
731 signalgul
730 gul
059 calypso

Sopro Saphir® 5 Pärlfog

Cementbaserad, flexibel, vatten- och smutsavvisande fogmassa,
CG 2 enligt DIN EN 13888. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.

- Flexibel
- Vattenavvisande
- Smutsavvisande
- Fin och slät fogyta
- Hög färgbäständighet
- Inom- och utomhus
- Med pärlande effekt



Användningsområden

För fogning av keramik, kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och lergodskakel med god sugförmåga och en fogbredd mellan 2–5 mm. Kan användas inom- och utomhus på väggar och golv. Även för fogning av svagt sugande, lågabsorberande plattor. Mycket lämplig i kök, dusch- och våtutrymmen.

Blandningsförhållande

1,2–1,4 l vatten till 5 kg Saphir®5
3,6–4,2 l vatten till 15 kg Saphir®5

Bearbetningstid

Ca 2 timmar. Fogmassa som börjat härda får inte blandas upp igen, varken med vatten eller med mer pulver.

Gångbart

Efter 12 timmar

Belastningsbart

Efter 48 timmar

Tidsangivelser

Avser den normala temperaturen + 23°C och 50% relativ luftfuktighet. En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.

Bearbetnings-temperatur

Mellan +5°C till +30°C

Fogbredd

Mellan 2–5 mm

Åtgång

Ca 0,5–0,7 kg/m² vid kakelformat 15x15 cm eller 15x20 cm och ca 3 mm fog

Verktyg

Bruksvisp, slev, fogplatta, svampbräda, rulltvättset

Rengöring av verktyg

I färskt tillstånd med vatten

Lagring

Kan förvaras i öppnad originalförpackning på en pall i en torr omgivning i ca 12 månader.

Leveransform

15 kg säck med handtag, 5 kg påse

Egenskaper

Sopro Saphir® 5 är en cementbaserad, flexibel vatten- och smutsavvisande fogmassa med speciellt goda fognings- och tvättegenskaper. Genom användning av Sopro-Hydrodur-tekniken, ett speciellt, hydrofobt bindemedelssystem, får fogbruket sin vattenavvisande och smutsavvisande egenskap. Tillsammans med den fina, släta och lättskötta fogytan samt den goda färgbeständigheten får man en varaktig och vacker fog.

Förberedning av underlaget

Rengör fogarna noga innan fästmassan har härdat och låt fästmassan härda enligt anvisning på förpackningen.

Bearbetning

Häll 3,6–4,2 l vatten till 15 kg Saphir® 5 i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter fogmassan. Blanda maskinellt med bruksvisp tills du får en homogen, krämig fogmassa. Gör konsistensen något styvare i början. Späd sedan ut med vatten tills du får rätt konsistens för bearbetningen. Låt massan vila i 3–5 minuter och rör om på nytt.

Applicera det färskt bruket i de renskrapade fogarna, tryck till lite tills hela fogtvärsnittet är fullständigt fyllt. Strö inte på torrt brukspulver. Låt fogmassan vila lite i fogarna och tvätta sedan av beläggningsen diagonalt mot fogtvärsnittet, utan att tvätta ur fogytan. Detta medför att fogytan blir slät och kompakt, skydda den fogade ytan mot för tidig uttorkning.

Observera

För fogning av svagt sugande keramiskt material lämpar sig en snabbhårdande fogmassa bäst, t.ex. Sopro Saphir F. Vid profilerad, uppruggad och oglaserad yta samt vid polerat frostsäkert fint stengods rekommenderas en provfogning. Byt tvättvattnet ofta. Skydda den färskt fogningen mot inverkingar som hög temperatur, vind, regn eller frost, som skulle kunna påverka härdningsprocessen negativt.

Härdningen och färgnyans på fogen är i hög grad beroende av en jämn fuktkvot i omgivningen under härdningsprocessen. Starkt absorberande underlag, som traditionell bruksläggning kan leda till färgnyanser i fogen som kan utjämnas under uttorkningsprocessen. För att säkerställa en jämn färgnyans, speciellt vid starkt pigmenterade och mörka fogfärger, är det av avgörande betydelse att den angivna vattenmängden, en homogen blandning och mognadstiden exakt iaktas. Ta så lite tvättvatten som möjligt, byt tvättvattnet ofta och se till att inget vatten lämnas kvar i fogarna. Torka sedan de tvättade fogarna med en torr trasa för att reducera risken för utblomning och främja fogytans färgnyans. Otvättad, missfärgningsaktiv tillsatssand från tjockbäddsbruk eller missfärgningsaktiva substanser från påföljande byggmaterial kan leda till fläckar.

Sura medier kan allt efter koncentration angripa den cementbaserade fogmassan och förstöra fogen. När det används sura rengöringsmedel, var noga med att exakt följa tillverkarens utspädningsanvisningar. Fukta ytan som ska rengöras rikligt med vatten innan du använder sura rengöringsmedel.

De vatten- och smutsavvisande egenskaperna uppnås till fullo efter 7 dygn.

Sopro Saphir® 5 lämpar sig inte för användning under vatten i t.ex. pooler eller bassänger.

Information om din säkerhet

Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.

Märkning

Enligt förordningen om farliga ämnen, farosymbol: Xi Retande

Riskupplysning (R-fraser)

R 38 Irriterar huden
R 41 Risk för allvarliga ögonskador

Säkerhetstips (S-fraser)

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
S 22 Andas inte in damm
S 24/25 Undvik kontakt med hud och ögon
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd
S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

GISCODE ZP1

Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Den garantin baseras på omfattande laboratorietester och stor praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service.

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Tyskland

Kakelspecialisten
i Stockholm AB
Arenavägen 83
121 26 Stockholm

Svenska Kakel
Lindaregatan 1
260 35 Ödåkra

Svenska Kakel
Stenyxegatan 31
213 76 Malmö

Svenska Kakel
Verkstadsgratan 6
302 60 Halmstad

Svenska Kakel
Argongatan 18
431 53 Mölndal

Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Tel: 08-686 00 31
Fax: 08-686 01 68

Tel: 042-32 94 60
Fax: 042-20 51 35

Tel: 040-31 28 40
Fax: 040-46 21 51

Tel: 035-21 24 10
Fax: 035-21 24 43

Tel: 031-86 64 40
Fax: 031-87 24 10