

Best.nr.  
**941**

# Sopro USW 941

## Vitt universalspackel



Vitt, god fyllnadsförmåga, snabbhärdande, cementbaserat universalspackel för fyllning, lagning och utjämnning av ojämnheter, hål, sprickor och liknande. Lättarbetat, formbart spackel som ger en slät och jämn yta, spacklet kan användas både inom- och utomhus.

- Snabbhärdande
- Vit
- För torra och fuktiga underlag
- Vatten- och temperaturbeständigt
- Kan användas inom- och utomhus

### Användningsområden

För lagning av porer, hål och sprickor eller utjämnning, spackling och liknande på golv, väggar och tak.

### Lämpliga underlag

Väggar, golv och tak av betong, puts, gips, murverk och liknande.

### Skiktjocklek

1-10 mm

### Blandningsförhållande

Ca 1,3 l vatten till 5 kg USW 941

### Mognadstid

3-5 minuter

### Bearbetningstid

30-45 minuter

### Belägningsbart

Efter ca 6 timmar

### Tidsangivelser

Avser den normala temperaturen +23°C och 50% relativ luftfuktighet; En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.

### Bearbetnings-temperatur

Kan bearbetas från +5°C upp till max. +25°C.

### Åtgång

Ca 1,2 kg/m<sup>2</sup> och mm skiktjocklek

### Lagring

Kan förvaras i öppnad originalförpackning på en pall i en torr omgivning i ca 6 månader.

### Leveransform

5 kg påse

## Egenskaper

Sopro USW 941 är ett vitt snabbhärdande, cementbaserat universalspackel som är beständigt mot vatten, väder samt frost-tö cykler. Tack vare sin universella användning så lämpar sig spacklet för såväl renovering, uppfräschning som nybyggnad.

## Underlags- preparering

Underlaget måste vara rent, stabilt, med god bärförmåga samt fritt från damm, lösa partiklar, sand, utfällningar, smuts och skiljemedelsrester. Flerskiktiga underlag måste ha god vidhäftning emellan skikten. Prima underlaget med Sopro GD 749 eller Sopro HPS 673 före spackling påbörjas.

## Bearbetning

Blanda 5 kg Sopro USW 941 maskinellt med ca 1,3 liter vatten i ett rent blandningskärl till en smidig, homogen massa utan klumpar. Låt den nyblandad spackelmassan stå och mogna i 3-5 minuter och rör därefter om på nytt. Applicera spackelmassan på det primade underlaget med, arbeta fast, fördela, komprimera och släta till ytan med lämpligt verktyg t ex en bredspackel.

Spackelmassa som börjat härda får inte blandas upp med mer vatten eller med mer torrpulver.

## Information om din säkerhet

Innehåller cement, reagerar starkt med fukt/vatten. Skydda därför ögon och hud, spola med vatten efter kontakt. Tillkalla läkare vid kontakt med ögonen.

### Märkning

Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7), farosymbol: XI Retande.

### Riskupplysningar (riskfraser)

R 36 Irriterar ögonen

Säkerhetsanvisningar (skyddsfraser)

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

S 22 Undvik inandning av damm

S 24/25 Undvik kontakt med ögonen och huden

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S 37 Använd lämpliga skyddshandskar

S 46 Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

GISCODE ZP1

Mycket låga kromvärden i enlighet med EG-direktivet 2003/53/EG.

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Den garantin baseras på omfattande laboratorietester och stor praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service.

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
65102 Wiesbaden  
Tyskland  
Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239  
Fak +49 (0) 6 11 17 07-239  
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Kakelspecialisten  
i Stockholm AB  
Arenavägen 83  
121 26 Stockholm  
Tel: 08-686 00 31  
Fak: 08-686 00 38  
Fax: 08-686 01 68

Svenska Kakel  
Lindaregatan 1  
260 35 Ödåkra  
Tel: 042-32 94 60  
Fax: 042-20 51 35  
Tel: 042-32 94 60  
Fax: 042-20 51 35

Svenska Kakel  
Stenyxegatan 31  
213 76 Malmö  
Tel: 040-31 28 40  
Fax: 040-46 21 51  
Tel: 040-31 28 40  
Fax: 040-46 21 51

Svenska Kakel  
Verkstadsgratan 6  
302 60 Halmstad  
Tel: 035-21 24 10  
Fax: 035-21 24 43  
Tel: 035-21 24 10  
Fax: 035-21 24 43

Svenska Kakel  
Argongatan 18  
431 53 Mölndal  
Tel: 031-86 64 40  
Fax: 031-87 24 10  
Tel: 031-86 64 40  
Fax: 031-87 24 10