

# Sopro Brillant® Pärlfog

# Vatten- och smuts- avvisande fogmassa

NYHET



- För alla typer av keramiska plattor
- Mycket lämplig till svagt sugande plattor som t.ex. granitkeramik
- Till missfärgningskänslig natursten
- Fogbredd 1–10 mm
- Sopro Hydrodur®-teknologi
  - Motverkar mögelpåväxt
  - Lätt att rengöra
- Vatten- och smutsavvisande
- Förlängd lagringstid till 12 månader



## Sopro Brillant® Smuts- och vattenavvisande fogmassa 1–10 mm



- Cementbaserad, snabbhärdande, flexibel, vatten och smutsavvisande fogmassa CG 2 enligt DIN EN 13888.
- Med pärleffekt. Tack vare Sopro Hydrodur®-teknologi är fogmassan mycket lätt att rengöra och motverkar mögelpåväxt.
- Lämplig till svagt absorberande keramik som t.ex. klinker, granitkeramik och missfärgningskänslig natursten.
- Sopro Hydrodur®-teknologi
- Motverkar mögelpåväxt
- Lätt att rengöra
- Flexibel
- Till golvvärme
- Fin och slät fogyta
- För fogar mellan 1–10 mm
- Golv och vägg
- Inomhus och utomhus

<b>Användningsområde</b>	För fogning av all typ av svagt absorberande och lågabsorberande plattor som t.ex. keramik, klinker, granitkeramik och mosaik med fogbredder mellan 1–10 mm. Mycket lämplig till kök, dusch- och våtutrymmen. Kan användas inom- och utomhus på väggar, golv och på golv med golvvärme.
<b>Blandningsförhållande</b>	<b>Vit fogfärg:</b> 3,75–4,05 liter vatten till 15 kg Sopro Brillant® 1,25–1,35 liter vatten till 5 kg Sopro Brillant®  <b>Övriga fogfärger:</b> 3,00–3,30 liter vatten till 15 kg Sopro Brillant® 1,00–1,10 liter vatten till 5 kg Sopro Brillant®
<b>Bearbetningstid</b>	Ca 30–40 min. Fogmassa som börjat härdas får inte blandas upp igen, varken med mer vatten eller med mer pulver.
<b>Gångbar</b>	Efter ca 2 tim
<b>Belastningsbar</b>	Efter ca 12 tim
<b>Tidsangivelser</b>	Avser den normala temperaturen +23°C och 50% relativ luftfuktighet. En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider
<b>Bearbetningstemperatur</b>	Mellan +5°C och +25°C
<b>Fogbredd</b>	Mellan 1–10 mm
<b>Åtgång</b>	Ca 1,9 kg/m <sup>2</sup> vid plattformat 11,5x24 cm eller 20x20 cm och ca 10 mm fog. Ca 0,7–1,0 kg/m <sup>2</sup> vid plattformat 30x30 cm eller 40x40 cm och ca 10 mm fog.
<b>Lagring</b>	Kan förvaras i öppnad originalförpackning i en torr omgivning i ca 12 månader
<b>Leveransform</b>	15 kg säck med handtag och 5 kg påse

### Fogfärger

Nedanstående färgschema redovisar det kompletta sortimentet av fogfärger. Vissa färger är beställningsvara och av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Vit 10
Ljusgrå 16
Silvergrå 17
Grå 15
Betonggrå 14
Sandgrå 18
Jasmin 28
Ljusbeige 29
Jurabeige 33
Bahamabeige 34
Brun 52
Kastanj 50
Balibrun 59
Antrazit 66
Svart 90



**KAKELSPECIALISTEN I STOCKHOLM AB**  
Arenavägen 83 – Globen  
Box 10007, 121 26 Stockholm Globen,  
Telefon: 08-686 00 31, Fax: 08-686 01 68  
E-post: post@kakelspecialisten.se  
Hemsida: www.kakelspecialisten.se

**KAKELSPECIALISTEN PROJEKT**  
Besöksadress: Medborgarplatsen 25  
Postadress: Göta Ark 110, 118 72 Stockholm  
Telefon: 08-686 93 80, Fax: 08-686 93 89  
E-post: projekt@kakelspecialisten.se  
Hemsida: www.kakelspecialisten.se/projekt

